








Praha, 2. 7. 2018

BLACKTEX








Informace o výrobku








Norma	EN ISO 26986		
Zátěž	ISO 10874 EN 685		23 – 32 - 41
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340 EN 429		0,40 mm
Celková tloušťka	EN ISO 24346 EN 428		2,80 mm
Odolnost proti poškrábání	EN 660-2		Třída T
Hmotnost	EN ISO 23997 EN 430		1950 gr/m ²

Šířka	EN ISO 24341 EN 426		2 – 4 m
Délka role	EN ISO 24341 EN 426		30 m

BLACKTEX

Technické informace

Stálost barev	EN ISO 105 B02		≥ 6
Rozměrová stálost	EN ISO 23999 EN 434		≤ 0,40 %
Podlahové topení	EN 12667		Vhodné
Tepelný odpor	ISO 8302		0,018 m ² /Kw
Propustnost tepla	EN 12524		0,16 W/m.K

Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1 EN 433		≤ 0,20 mm
Zvuková izolace	EN ISO 717/2		Δ Lw 15 dB
Odolnost vůči chemikáliím	ISO 26787 EN 423		Odolné
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815		< 2kV Na betonu
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl/S1
Kluzkost	DIN 51130		R10
Odolnost proti skluzu	EN 13893		> 0,6