

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Pure Wood

Dub Antique

Index výrobku	BC1-DBE1-OX4-XXZ-D14180-U
Katalogové číslo výrobku	1WG000621
Kód EAN	5906737961445 (PL)

MATERIÁL / KONSTRUKCE	
Konstrukce prkna	Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva dubové dřevo, střední a dolní vrstva jehličnaté dřevo.
Vzhled povrchu	Podlaha 1-lamelová (jedna lamela na široké straně desky), třída Country
Povrchová úprava	Zpracování horní vrstvy přírodním olejem
Systém spojení prken	Příčný okraj - Barlock 5Gc systém, vložka čelního spoje – překližka
CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA	
Charakteristika horní vrstvy	Dubové dřevo žluto-hnědé barvy s přirozenými charakteristikami. Podlaha se vyznačuje různorodou kresbou a barevností. Tmavne vlivem UV záření. Horní nášlapná vrstva je čtyřstranně fázovaná, strukturovaná kartáčováním.
Tvrdost jasanového dřeva použitého na horní vrstvě prkna. Metoda měření – dle normy EN 13489 – zkoušky Brinellovou metodou (EN 1534)	Průměrná tvrdost: 37 MPA

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevných podlahových dílců.

ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA (mm)	
Tloušťka	14 mm (mezera mezi dvěma položenými prkny $\leq 0,2$ mm)
Délka	2200 mm Vzhledem k typu výrobku nepodléhá zvláštnímu omezení, vzhledem k neexistenci vlivu toho parametru na překážky při montáži. Používané tolerance: <ul style="list-style-type: none"> • jedno prkno v balíku může mít až -20 mm na délku • dvě prkna v balíku mohou mít -10 mm na délku
Šířka	180 +/- 0,2 mm

Tloušťky jednotlivých vrstev prkna měřené podle normy EN 13647

TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA	
Povrchová vrstva	2,5 mm
Střední vrstva	9,5 mm
Spodní vrstva	2,0 mm

BALENÍ	
Počet prken v balíku	7 ks x 2200 mm nebo 6 ks x 2200 mm +2 ks x1092 mm
Balík	2,77 m ² / v bal., 40 bal./ paleta = 110,8 m ²

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / ZÁRUKA	
Vlhkost prkna	7% +/- 2%
Montáž na podlahové topení:	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v

	každém balíku výrobku.
Záruka	20 let

POPIS HORNÍ VRSTVY*

Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy Pure Wood	Třída Country
Zdravé suky	Přípustné bez omezení
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	Přípustné vrostlé, vyplněné do 40 x 100 mm, popraskané do průměru 85 mm
Otvory po sucích, zatmelené	Přípustné o průměru do 40 mm
Zárosty	Přípustné
Barevnost povrchové vrstvy	Libovolná
Průběh vláken a skladba	Libovolný
Zatmelené praskliny	Přípustné o šířce do 8 mm a délce 600 mm
Biodegradace (zmodrání / žluté skvrny)	Nepřípustná

* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 272 706 414
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever