

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

### Pure Wood

#### Dub Latte

Index výrobku	BC8-DBE1-L05-CRR-D14130-U
Katalogové číslo výrobku	1WG000284
Kód EAN	5906737972311 (PL)

MATERIÁL / KONSTRUKCE	
Konstrukce prkna	Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva dubové dřevo, střední a dolní vrstva jehličnaté dřevo
Vzhled povrchu	Podlaha 1-lamelová (jedna lamela na široké straně desky), třída Country
Povrchová úprava	5 vrstev matného akrylátového laku tvrzeného UV (3 vrstvy podkladového laku, 2 vrstvy povrchového laku)
Systém spojení prken	Příčný okraj - Barlock 5Gc systém, vložka čelního spoje – HDF
CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA	
Charakteristika horní vrstvy	Dubové dřevo žluto-hnědé barvy s přirozenými charakteristikami. Podlaha se vyznačuje různorodou kresbou a barevností. Tmavne vlivem UV záření. Horní nášlapná vrstva je čtystranně fázovaná (mikrofáze), strukturovaná kartáčováním. Barvený produkt na barvu krémovou.
Tvrdost jasanového dřeva použitého na horní vrstvě prkna. Metoda měření – dle normy EN 13489 – zkoušky Brinellovou metodou (EN 1534)	Průměrná tvrdost: 37 MPA

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevných podlahových dílců.

ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA (mm)	
Tloušťka	14 mm (mezera mezi dvěma položenými prkny $\leq 0,2$ mm)
Délka	2200 mm Vzhledem k typu výrobku nepodléhá zvláštnímu omezení, vzhledem k neexistenci vlivu tohoto parametru na překážky při montáži. Používané tolerance: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jedno prkno v balíku může mít až -20 mm na délku</li> <li>• dvě prkna v balíku mohou mít -10 mm na délku</li> </ul>
Šířka	130 +/- 0,2 mm

Tloušťky jednotlivých vrstev prkna měřené podle normy EN 13647

TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA	
Povrchová vrstva	2,5 mm
Střední vrstva	9,5 mm
Spodní vrstva	2,0 mm

BALENÍ	
Počet prken v balíku	7 ks x 2200 mm nebo 6 ks x 2200 mm +2 ks x1092 mm
Balík	2,0 m <sup>2</sup> / bal.,49 bal/ paleta + 98 <sup>2</sup>

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / ZÁRUKA	
Vlhkost prkna	7% +/- 2%
Montáž na podlahové topení:	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v

	každém balíku výrobku.
Záruka	20 let

**POPIS HORNÍ VRSTVY\***

Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy Pure Wood	Třída Country
Zdravé suky	Přípustné bez omezení
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	Přípustné vzrostlé, vyplněné do 40 x 100 mm, popraskané do průměru 85 mm
Otvory po sucích, zatmelené	Přípustné o průměru do 40 mm
Zárosty	Přípustné
Barevnost povrchové vrstvy	Libovolná
Průběh vláken a skladba	Libovolný
Lesk	Přípustná bez omezení
Běl	Přípustná na okraji do 20% povrchu desky
Zatmelené praskliny	Přípustné o šířce do 8 mm a délce 600 mm
Biodegradace (zmodráání / žluté skvrny)	Nepřípustná

\* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

**UPOZORNĚNÍ:** Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.



Podlahy Šesták s. r. o.  
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 272 706 414  
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz  
I www.balterio.cz

**Když podlaha, tak Floor Forever**