

Technický list

2-vrstvé parkety

Spojení: péro-drážka

Složení: 3,8 – 4 - 5,5 mm masivní nášlapná vrstva

6 mm spodní vrstva ze smrkového dřeva, pásy s odstupy 2 mm

Předmět	Hodnota			Popis
Dřeviny	Různé (viz ceník)			
Povrchová úprava	Lak, přírodní olej nebo bez povrch. úpravy			
Vrstva laku	Min. 45 µm			6 vrstev laku
Vrstva přírodního oleje				Pouze předolejováno, po pokládce musí být podlaha znovu ošetřena olejem
Vlhkost při dodání	7%			Tolerance +/- 2%
	Profistab, Langstab	Prestigediele		
Délka nášlapné vrstvy v mm	490, 700	1000, 1200	1400	Tolerance +/- 0,1% *
Šířka nášlapné vrstvy v mm	70	120	140	Tolerance +/- 0,2 mm *
Výškové přesahy	Max. 0,2 mm *			
Pravouhlost	Max. 0,2% *			Vztahuje se k nášlapné vrstvě
Rovnost horní vrstvy	Max. 0,1% *			Vztahuje se k nášlapné vrstvě
Vhodné pro podlahové vytápění	Ano			V závislosti na druhu dřeva
Propustnost tepla	0,07 – 0,11 m ² K/W			V závislosti na druhu dřeva a tloušťce nášlapné vrstvy
Základní dřevina	Smrk, jedle			
CE-Osvědčení	Ano			
Lepidlo	Polyuretan a lepidlo PVAC			100 % bez formaldehydu
Emise formaldehydu	E1 (<0,1 ppm, neškodné)			Certifikováno
Emise PCP	Neprokázané, neškodné			Certifikováno
Hořlavost	C _{fi} – S1, D _{fi} – S1			Podle DIN EN 14342
Spojení	Péro-drážka			
Protiskluznost CEN/TS 15676	USRV 42-97			Pouze certifikované výrobky
Odolnost proti oděru	Min. 12U = NKL 4			Pouze pro lakované povrchy

* Norma EN 13489: 2002 (D)

Všechny tolerance vychází z dodacích podmínek – vlhkost dřeva 7% +/-2%.

Rozdíly musí být zdokumentovány a oznámeny ihned po dodání. Kritéria, která nejsou uvedena, jsou v souladu s normou EN 13489.

Povrchové úpravy a vzhled dřeva jsou v souladu s aktuálními podmínkami společnosti Hofstetter & Co.

Datum vydání: 11. 4. 2011

Tento technický list je pouze informační. Nemá žádnou právní účinnost. Technický list nemůže popřít odpovědnost za všechny současné a budoucí skutečnosti a okolnosti. V případě pochybností požádejte o více informací.



Prkna, která znamenají domov

Podlahy Šesták s. r. o.
Business Park
Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10
IČO: 27226531
DIČ: CZ27226531

Tel.: +120 272 706 414
Fax.: +420 296 584 307
GE Money Bank 172403842/0600

E-mail: podlahy@jsj-sestak.cz
<http://www.podlahy-sestak.cz>
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105910