


Praha, 1. 7. 2016

BESTSELLER



Emissions tested in accordance with DIBt principles











EN ISO 26986 / EN 653

Informace o výrobku

Zátěž	EN ISO 10874 EN 685		23 – 33 - 42
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340 EN 429		0,70 mm
Celková tloušťka	EN ISO 24346 EN 428		2,50 mm
Hmotnost	EN ISO 23997 EN 430		2450 gr/m ²
Šířka	EN ISO 24341 EN 426		4 m
Délka role	EN ISO 24341 EN 426		30 m

BESTSELLER

Technické informace

Stálost barev	EN ISO 105 B02		≥ 6
Rozměrová stálost	EN ISO 23999 EN 434		≤ 0,40 %
Podlahové topení	EN 12667		Vhodné
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-2 EN 433		≤ 0,20 mm
Zvuková izolace	EN ISO 717/2		Δ Lw 13 dB
Kolečkové židle	EN ISO 4918 EN 425		Vhodné
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl/S1
Kluzkost	DIN 51130		R10
Odolnost proti skluzu	EN 13893		> 0,6