

Technický list

Výrobek		Prkno/Fineline 145 mm	Prkno 190 mm	Prkno 290 mm	3-parketa
Specifikace	Platné normy	Nominální hodnota/Tolerance			
Délka		1820 mm +/- 5 mm		2130 mm +/- 5 mm	1820 mm +/- 5 mm
Šířka	EN 13489	145 +/- 0,2 mm	190 +/- 0,2 mm	290 +/- 0,2 mm	190 +/- 0,2 mm
Celková tloušťka		14,2-14,5 +/- 0,1 mm	14,2-14,5 +/- 0,1 mm	14,2-14,5 +/- 0,1 mm	14,2-14,5 +/- 0,1 mm
3.1 Nášlapná vrstva		3,2 +/- 0,1 mm	3,2 +/- 0,1 mm	3,2 +/- 0,1 mm	3,5 +/- 0,1 mm
Kolmost	EN 13489	≤ (méně než nebo se rovná) 0,2% na šířku			
Konkávní průhyb (celého prkna)	EN 13489	≤ (méně než nebo se rovná) 0,2% na šířku			
Pružnost	EN 13489	≤ (méně než nebo se rovná) 0,2% po délce			
Tvorba spár (mezi prkny)	EN 13489	≤ (méně než nebo se rovná) 0,2 mm			
Délka posledního prkna		Celé prkno	Celé prkno	Celé prkno	Celé prkno
Vlhkost	EN 13183-1	7% +/- 2% (v době dodání)			
Lepidlo		casco adhesives/urea formaldehyde sytem			
Odolnost vůči poškrábání	povrchová úprava KLUMPP	7 vrstev Odolnost vůči oděru > = 6000 otáček ASTM D 4060 - CS17			
Keramický lak	povrchová úprava KLUMPP	7 vrstev Odolnost vůči oděru > = 250000 otáček ASTM D 4060 - CS17			
Olej	povrchová úprava KLUMPP	1 základné nátěr nebo 2 základní nátěry a 1 závěrečný nátěr			
Lesk	ISO 2813/úhel 60°	8%, 30%, 45% nebo 65 % lesk (+/- 5%)			
Emise formaldehydu	EN 14342: 2005 EN 13986: 2002	≤ (méně než nebo rovná se) 0,124 mg/m ³			