

## Technický list Grey Floor

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Grey Floor
Nášlapná vrstva	EN 429	mm	0,55
V-spára			ne
	ISO 14001		ano
	ISO 9001		ano
Celková tloušťka	EN 429	mm	2,5
Celková váha	EN 430	g/m <sup>2</sup>	4300
Tlaková pevnost	EN 433	mm	0,05
Vhodné pro kolečkové židle			ano
Vhodné pro podlahové topení			ano
Tepelný odpor		m <sup>2</sup> K/W	0,2
Útlum kročejového hluku	En ISO 10140-3	dB	4
Hořlavost			Bfl-s1
Rozměrová stálost		%	0,06
Stálost barev	EN ISO 105-B02		≥ 6
Chemická odolnost			ano*
Kluzkost			R9/DS



Prkna, která znamenají domov

Podlahy Šesták s. r. o.  
Business Park  
Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10  
IČO: 27226531  
DIČ: CZ27226531

Tel.: +120 272 706 414  
Fax.: +420 296 584 307  
GE Money Bank 172403842/0600

E-mail: [podlahy@jsj-sestak.cz](mailto:podlahy@jsj-sestak.cz)  
<http://www.podlahy-sestak.cz>  
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105910

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Grey Floor
Oblast použití			23-33, +42
Rozměry a balení			22,86 x 121,92 cm, 12 lamel/balení = 3,34 m <sup>2</sup>

\* V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na [www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz).



Poznámka: Ruční vzorníky ukazují pouze malou část dekoru. Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.