

Tradition Sapphire


HDF 9 MM | 1261 x 190,5 MM | 49.6457 x 7.500 INCH | 4.1371 x 0.6250 FT
 8 PLANKS/PACK | 1,9218 M² = 20.6861 FT² | ± 15,5 KG/PACK = ± 34.17 POUND/PACK
 52 PACKS/PALLET | 99,9336 M² = 1075.68 FT² | ± 825 KG/PALLET = ± 1818.81 POUND/PALLET

1+2




60503
 Crafted Oak
 Дуб ручной работы
 Dąb Miedziany
 Dub Crafted

1+2




60537
 Weathered Oak
 Дуб закаленный
 Dąb Bagienny
 Dub Weathered

1



60538
 Imperial Teak
 Тик имперский
 Tek Imperial
 Teak Imperial

1



60539
 Olive
 Олива
 Drzewo Olivne
 Oliva

1



60089
 Malt teak
 Тик Солодовый
 Tek Slód
 Sladový Teak

1



60090
 Yukon Teak
 Тик Юкон
 Tek Yukon
 Yukonský teak

Colors and designs on this sheet might slightly vary from real product due to printing techniques. © Unilin BVBA*

1  2  

EN 13329 : 2006



| | Method Метод Metoda | Parameters Параметры Parametry | Norm requirements Нормативные требования Wymagania normy Standardní požadavky | Values Характеристики Wartości Hodnoty |
|--|---------------------------|---|---|---|
| Class of use Класс эксплуатации Klasa przeznaczenia Zátěžová třída | EN 13329 | | Class 32 Класс 32 Klasa 32 Třída 32 | All residential use up to commercial use От всех жилых до торговых помещений Wszelkie powierzchnie użytkowe w mieszkaniu, aż do użytku komercyjnego Všechno typy využití, od obytných prostor po komerční využití |
| Wear resistance Износостойкость Odporność na ścieranie Odolnost proti opotřebení | EN 13329 | | ≥ 4000 | ≥ 4000 |
| Wear class Класс износостойкости Klasa ścieralności Třída odolnosti | EN 13329 | | AC 4 | AC 4 |
| Thickness swelling Влагостойкость Grubość spęcznienia Tloušťkové bobtnání | EN 13329 | | ≤ 18 % | OK |
| General aspect of installed flooring Общий вид уложенного пола Ogólny aspekt zamontowanej podłogi Obecný vzhled instalované podlahy | EN 13329 | Height Difference Разница по высоте Różnica wysokości Výškový rozdíl | ≤ 0,15 mm | 0,10 mm |
| | | Openings Отверстия Otwory Otvory | ≤ 0,20 mm | 0,10 mm |
| | | Flatness length Длина плоскости Długość pow. płaskiej Délka plochy | Concave Вогнутость Wklęsły Konkávní ≤ 0,50 % Convex Выпуклость Wypukły Konvexní ≤ 1,00 % | ≤ 0,50 % ≤ 1,00 % |
| | | Flatness width Ширина плоскости Szerokość pow. płaskiej Šířka plochy | Concave Вогнутость Wklęsły Konkávní ≤ 0,15 % Convex Выпуклость Wypukły Konvexní ≤ 0,20 % | ≤ 0,15 % ≤ 0,20 % |
| Impact class Класс ударпрочности Klasa uderzeniowa Odolnost proti nárazu - třída | EN 13329 | | IC2 | IC2 |
| Staining Образование пятен Zaplamienie Odolnost proti skvrnám | EN 438-2,15 | | 5 (group 1&2) 4 (group 3) | 5 (group 1&2) 4 (group 3) |
| Light Fastness Светостойкость Blaknięcie Stalobarewnost na světle | EN 438-2,16 | | ≥ 6 | 7 |
| Burning cigaret Устойчивость к сигаретам Žar papierosowy Odolnost proti žáru cigaret | EN 438-2,18 | | 4 | 4 |
| Movement of furniture feet Передвижение мебели Przesuwanie mebli Odolnost proti posunu nábytku | EN 424 | | | No damage Без повреждений Brak uszkodzenia Bez poškození |
| Castor Chairs Кресла на роликах Krzesła na kółkach Kolečkové židle | EN 425 | | | No damage Без повреждений Brak uszkodzenia Bez poškození |
| Slip resistance Скольжение KC Odporność poślizgowa Odolnost proti skluzu | EN 13893 | | Class DS: ≥ 0,30 μ | Class DS |
| Emission of formaldehyde Формальдегидные выделения Emisja formaldehydu Emise formaldehydu | EN 717-2 | | Class E1: ≤ 3,5 mg/m ² .h | Class E1 |
| Reaction to fire Реакция на огонь Reakcji na ogień Reakce na oheň | EN 13501-1 | | Efl S1 | Cfl S1 |
| Thermal resistance Термостойкость Odporność termiczna Tepelná odolnost | ISO 8302 | | max. 0,15 m ² K/W | R = 0,066 (m ² .K/W) |
| Underfloor heating Подогрев полов Ogrzewanie podłogowe Podlahové topení | | Specific instructions Особые инструкции Specyficzne instrukcje Zvláštní pokyny | | OK |

The data on this informationsheet are based on internal testing and are purely informative and are provided according to Unilin BVBA knowledge at the time it was issued. Nothing in this informationsheet can be construed as a commitment of Unilin BVBA, nor can it result in any liability whatsoever of Unilin BVBA. The information provided is subject to change at any time without any prior notification. Вся информация основана на результатах внутренних испытаний, является исключительно справочной и соответствует данным, имеющимся в компании «Unilin BVBA» на момент публикации. Приведенная информация не налагает каких бы то ни было обязательств или ответственности на компании «Unilin BVBA» и не. Приведенная информация может быть изменена в любой момент без предварительного уведомления. Dane na niniejszym arkuszu informacyjnym oparte są na testach wewnętrznych firmy, mają charakter wyłącznie informacyjny i zostały podane zgodni e z wiedzą dostępną Unilin BVBA, w momencie ich przekazywania. Żadnych danych zawartych na niniejszym arkuszu informacyjnym nie należy interpretować jako zobowiązań Unilin BVBA. Nie mogą one także przyczynić się do powstania jakiegokolwiek odpowiedzialności prawnej ze strony Unilin BVBA. Podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia. Údaje na tomto informačním listě vychází z interního testování a jsou pouze informativní a poskytují se podle znalostí, které měla společnost Unilin BVBA v době jejich vydání. Nic z tohoto informačního listu nesmí být chápáno jako příslib společnosti Unilin BVBA, ani to nemůže vést k žádným závazkům společnosti Unilin BVBA. Poskytnuté informace podléhají změnám, aniž by se na tyto změny předem upozorňovalo.