

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU****Pure Wood****Dub Exclusive****(2021)**

Index výrobku	BC1-DBE1-0X4-XXR-D14180-F
Katalogové číslo výrobku	1WG000890
Kód EAN	5906737986189

<b>MATERIÁL / KONSTRUKCE</b>	
Konstrukce prkna	Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva dubové dřevu, střední a dolní vrstva jehličnaté dřevu
Vzhled povrchu	Podlaha 1-lamelová (jedna lamela na široké straně desky), třída Family
Povrchová úprava	Zpracováním horní vrstvy transparentním olejem
Systém spojení prken	Příčný okraj - Barlock 5Gc systém, vložka čelního spoje – překližka
<b>CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA</b>	
Charakteristika horní vrstvy	Dubové dřevu žluto-hnědé barvy s přirozenými charakteristikami. Podlaha se vyznačuje různorodou kresbou a barevností. Tmavne vlivem UV záření. Mikrofáze 4V.
Tvrдость dubového dřevu použitého na horní vrstvě prkna. Metoda měření – dle normy EN 13489 – zkoušky Brinellovou metodou (EN 1534)	Průměrná tvrдость: 37 MPA

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstvých podlahových dílců.

<b>ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA (mm)</b>	
Tloušťka	14 mm (mezera mezi dvěma položenými prkny ≤ 0,2 mm)
Délka	2200 mm Vzhledem k typu výrobku nepodléhá zvláštnímu omezení, vzhledem k neexistenci vlivu toho parametru na překážky při montáži. Používané tolerance: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jedno prkno v balíku může mít až - 20 mm na délku</li> <li>• dvě prkna v balíku mohou mít -10 mm na délku</li> </ul>
Šířka	180 +/- 0,2 mm

Tloušťky jednotlivých vrstev prkna měřené podle normy EN 13647

<b>TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA</b>	
Povrchová vrstva	2,5 mm
Střední vrstva	9,5 mm
Spodní vrstva	2,0 mm
<b>BALENÍ</b>	
Počet prken v balíku	7 ks x 2200 mm nebo 6 ks x 2200 mm +2 ks x1092 mm
Balík	2,77 m <sup>2</sup> / v bal., 40 bal./ paleta = 110,8 m <sup>2</sup>
<b>CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / ZÁRUKA</b>	
Vlhkost prkna	7% +/- 2%
Montáž na podlahové topení:	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v

	každém balíku výrobku.
Záruka	20 let

POPIS HORNÍ VRSTVY*	
Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy Pure Wood	Třída Family
Zdravé suky	O průměru do 35 mm
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	O průměru do 25 mm
Otvory po sucích, zatmelené	O průměru do 20 mm
Zárosty	Přípustné
Barevnost povrchové vrstvy	Různorodá v rámci druhu
Lesk	Přípustná bez omezení
Běl	Přípustná na okraji do 20% šíře desky
Průběh vláken a skladba	Libovolný
Zatmelené praskliny	Přípustné o šířce do 4 mm a délce 200 mm
Biodegradace (zmodráání / žluté skvrny)	Nepřípustná

\* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

**UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.**



Podlahy Šesták s. r. o.  
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

**T** +420 605 700 926  
**E** podlahy@jsj-sestak.cz

**I** [www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz)

Berte život od podlahy