

Master RD-2K Lacquer (Lak Master RD-2K) je dvousložkový rychleschnoucí lak na podlahu, který k vytvrzení (síťování) používá tvrdidlo bez obsahu isokyanátů. Vzhledem ke svému mimořádně silným ochranným účinkům, vysokému protiskluzovému odporu a extrémní odolnosti vůči černým šmouhám od podpatků, škrábancům a skvrnám je určen pro veřejné prostory s intenzivním provozem, jako jsou například jídelny a schodiště. Lak je zcela bezbarvý a zachovává světlý vzhled dřeva. Tento lak, který je certifikován pro použití ve vnitřním prostředí, se pohodlným a bezpečným způsobem aplikuje, a také později zaručuje komfortní vnitřní mikroklimatické podmínky.

- **Extrémní pevnost a odolnost**
- **Spĺňuje nejpřísrnější normy odolnosti proti skluzu**
- **Světlý severský vzhled**
- **Delší doba zpracovatelnosti díky použití Master Pure 2K Hardener**
- **Požární klasifikace podle normy DIN EN 13501: Bfl-s1**



Oblast použití

Pro lakování nových, neošetřených a nově smrkovaných dřevěných podlah ve veřejných prostorách se silným provozem. Ideální pro všechny druhy dřeva.

Použití

Příprava	<p>Je důležité, aby jak dřevo, tak i lak měly teplotu alespoň 15°C (nejlépe kolem 20°C) a přibližně 50 % vlhkost vzduchu. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná, a bylo tedy zaručeno optimální odpařování a doba schnutí. Pro konečné smrkování až na holé dřevo používejte smrkový papír nebo smrkový kotouč se zrnem 100-120. Podlahu důkladně vysajte a následně vytřete ve vodě namočeným a dobře vyždímaným mopem/kusem látky. Vezměte prosím na vědomí: Podlahy, které již byly nalakované, je nutno před pracovním smrkováním vyčistit Intensive Wood Cleaner (Intenzivním čističem) WOCA. Podlaha musí být před nanášením základního nátěru zcela suchá. Při nanášení použijte u nově smrkovaného dřeva Master Base Primer (Base základní nátěr) WOCA k minimalizaci slevování bočních hran. Alternativně můžete vyzkoušet Master Multi Primer WOCA pro exotické druhy dřeva nebo staré dřevo dříve ošetřené olejem nebo voskem.</p> <p>Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu povrchu s výrobkem.</p>
Závěrečné smrkování	Zrno 100-120.
Úprava	1 x základní nátěr + 2 x Master RD-2K Lacquer (Lak Master RD-2K)
Nanášení den 1	Naneste základní nátěr. Po zaschnutí smíchejte Master 2K Hardener (Tvrdidlo Master 2K) WOCA s lakem a před použitím důkladně protřepejte. Nechte směs před použitím 10 minut odpočinout, aby se tvrdidlo aktivovalo. Vrstva Master RD-2K Lacquer (Lak Master RD-2K) by měla být aplikována bez ředění s použitím štětce nebo válečku. Zabraňte vytváření loužiček laku. Lak nanášejte metodou „mokrý do mokrého“, aby nedošlo k překryvání. Povrch nechte vyschnout až do dalšího dne.
Nanášení den 2	Povrch osmirkujte smrkovým papírem se zrnem 120-200 a důkladně vysajte. Naneste konečnou vrstvu Master RD-2K Lacquer (Lak Master RD-2K) s tvrdidlem (čerstvě promíchaným). Pokud nanesete konečnou vrstvu laku po více než 24 hodinách schnutí, musíte vždy provést omytí Intensive Wood Cleaner (Intenzivním čističem) WOCA a provést pracovní smrkování.
Poznámka	Vylitou vodu a barevné tekutiny, např. červené víno nebo kávu, je nutno okamžitě otřít, aby nevznikly skvrny.

Doba schnutí



Master RD-2K Lacquer

Vynikající odolnost a trvanlivost pro veřejné prostory

Technický údajový list

29.10.2020 - p. 2/2

Technické údaje

Deklarované složení	1,2-benzisothiazol-3[2H]-one. Can trigger an allergic reaction.
Hustota	1,00-1,05 g/ml.
Obsah sušiny	Přibližně 33 %.
Trvanlivost	12M
Teplota nanášení	+15-25°C a přibližně 50% relativní vlhkost vzduchu.
Viskozita:	Přibližně 22 s.
Spotřeba	8-10 m ² /L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva.
Směšovací poměr	100 ml tvrdidla na 5 L laku.
Doba zpracovatelnosti	Směs musí být použita během 48 hodin.
Čištění náradí	Použijte vodu.
Skladování	+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte působení tepla (např. slunečnímu svitu). Během zimy skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v chladu.
TOL	TOL-Max: 105 g/l, MAX. OBSAH TĚKAVÝCH ORG. LÁTEK (Fáze II,A/e [VRNH]): 130 g/l.
Balení	5 L
Schválení	- Pro použití ve vnitřním prostředí/IBR - Bezpečnost pro hračky: EN 71-3:2013 - DIN 51130: R9 - Koeficient kluzkosti: 0,47/gl.10 - 0,67/gl.20 - Reakce na oheň EN 13501-1:2018: Bfl-s1 S Anti-Slip Additive (Anti-Slip pro laky Master 2K) WOCA: - DIN 51130: R10/gl.10 - R11/gl.20 - PTV tření, za sucha: 60/gl.10 - 65/gl.20 - PTV tření, za mokra: 53/gl.10 - 52/gl.20

Údržba a související výrobky

Týdenní čištění	Master Cleaner, #684525/10/05
Pololetní péče	Master Care, #684110/25
Související výrobky	Master Pure 2K Hardener (Tvrdidlo Master 2K), #690041A Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525
ApplicationTool	Váleček, vlas 9 mm, #88005 Bavlněný leštící pad, #596051 Držák s kloubem a svorkou pro pad, #399710

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovár, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.