

## Technický list Vrstvená dřevěná podlaha

### Multiplex Barrique Dub 21/5,5 mm

<b>Druh podlahové krytiny</b>	Prkenná vrstvená podlaha s dubovou nášlapnou vrstvou
<b>Skladba</b>	Prostřední vrstva: překližka z břízy, vícevrstvá, zkřížená
	Nášlapná vrstva: dub evropský
<b>Tloušťka</b>	cca 21 mm
<b>Nášlapná vrstva</b>	cca 5,5 mm (v závislosti na hloubce kartáčování, do 4 mm povoleno)
<b>Šířka</b>	190/220/250 mm
<b>Délky</b>	Mix, min. 600 – max. 2400 mm. Dodání dle dostupnosti. Nelze dodat konkrétní délky. Průměrná délka nejméně 1500 mm.
<b>Profil</b>	Pero-drážka na všech čtyřech stranách. Mikro 4V na všech hranách.
<b>Norma</b>	Výroba dle EN 13489. Varianty jsou vedené v tomto tech. listě.
<b>Tolerance</b>	
<b>Výškový přesah</b>	Vzhledem k požadovanému přírodnímu vzhledu (nekalibrované, struktura 3D, odsazení kvůli leštěným plochám atd.) jsou výškové odchylky povoleny bez omezení.
<b>Tloušťka</b>	max. ± 2,00 mm
<b>Šířka</b>	max. ± 1,00 mm
<b>Odchylka úhlu</b>	0,20 % šířky
<b>Příčné zakřivení</b>	0,70 % šířky
<b>Podélné zakřivení</b>	
<b>šířky</b>	0,50 % šířky
<b>úzké strany</b>	0,50 % délky
<b>Vlhkost dřeva</b>	9 % (± 2 %)
<b>Povrch</b>	nekalibrovaný, neopracovaný, kartáčování 3D
<b>Balení</b>	smršťovací fólie, vlnitá lepenka
<b>Třídění</b>	Volná třída v souladu s normou EN 13489. Třídění dle firmy:

	Barrique markant. Více informací najdete v technickém listě „Třídění vrstvených podlah Multiplex“.
<b>Instalace</b>	Celoplošné přilepení, šíře max. 220 mm s ohledem na normu DIN 18356 (parketové práce), DIN 18202 (tolerance rovinnosti), VOP (aktuální verze).
<b>Podlahové topení</b>	Vhodné za těchto podmínek:
	šíře max. 220 mm celoplošně přilepená na potěr
	použití vhodného lepidla
	pouze vodní podlahové topení, ne elektrické topení
	standardizovaný potěr (mimo jiné pevnost, rovinatost)
	vezměte na vědomí max. přípustnou zbytkovou vlhkost potěru (měření vlhkosti)
	teplota dřevěném povrchů nesmí překročit 29 °C (při dlouhodobém užívání 26° C)
	rovnoměrné vytápění povrchu
<b>Tepelná propustnost</b>	0,12 gm K/W ( $\lambda = 0,17$ )
<b>Oblast použití</b>	Vhodné pro všechny prostory (domácnosti, komerční prostory). Pokoje s normálním vnitřním klimatem (VOB/C DIN 18356).
<b>Hořlavost</b>	Dfl-s1 (normálně hořlavý)
<b>Emisní třída</b>	E1

Datum účinnosti: 1. 3. 2020

	Emise ověřené a produkt certifikovaný dle DIBT.		Vhodné na podlahové vytápění i chlazení.		Vysoká statická odolnost díky vysoce kvalitně překližce a speciálně přilepené nášlapné vrstvě.
	Chování při požáru dle EN 13501-1 4 mm TL: Dfl-s1 (normálně hořlavý)		Používáme pouze dřevo z udržitelného lesnictví. Náš dub pochází vždy ze stejné oblasti (do 160 km)		