

Technický list obvodová lišta Design Stone Voděodolná

V Praze 16. 3. 2021

Specifické parametry lišty	Referenční hodnota
Rozměr lišty	15 x 58 x 2400 mm
Jádro lišty	MDF
Obsah vlhkosti v době doručení	4-12 % (měření referenční hodnoty 6 %)
Tolerance délky	+/- 15 mm
Rozměrová tolerance < 15 mm	+/- 0,8 mm
Rozměrová tolerance ≥ 15 mm	+/- 5,4 % konkrétního průřezu profilu
Ohýbání	h: max. 10 mm/m musí být zaručeno další profesionální zpracování
Kroucení	h ≤ 10 mm/m musí být zaručeno další profesionální zpracování
Hustota MDF jádra	600 – 740 kg/m ³ v závislosti na tvaru profilu
Příčná pevnost v tahu	≥ 0,45 N/mm ² (acc. to EN 310)
Tuhost v ohybu	≥ 18 N/mm ² (acc. to EN 310)
E-modul ohybu	≥ 2.200 N/mm ² (acc. to EN 310)
Hodnota absorpce vlhkosti za 24h	< 15 % (acc. to EN 317)
Papírová fólie	Impregnovaný buněčný dekorační papír s vrchním lakem Odolnost proti oděru: ≥ 250 U acc. to EN13329 CS10/500g

Ochrana lišty	Pro ochranu lišty před malováním je povolena pouze standardní ochranná páska, která je obvyklá pro malířské práce. Ochranná páska musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin.
Odolnost vůči teplotním výkyvům	≥70°C /1h
Vzhled povrchu	Poškození nejsou povolena
Uskladnění	Je možné skladovat postavené či položené. Nutné chránit před slunečním zářením a vlhkostí. Ideální teplota: 18°C Vlhkost vzduchu: 55-70 %



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@js-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy